

SIPLAST PRIMER

Product Specificatie

Artikelnummer	101343
Leveringsvorm	Bussen van 25 l
Aantal bussen per pallet	24
Densiteit	0,92 en droog uittreksel 40 %
Droogtijd	2 uren (afhankelijk van de ondergrond en omgevingstemperatuur)
Vuurvatbaarheid	21 - 55°C
Trekweerstand	0,4 Mpa (onder gelaste Parafor Ponts)
Solvent dragend	Ja
Kookpunt	156°C
Verbruik	0.1-0.3 l/m ² (afhankelijk van de ondergrond)

Beschrijving

Universele, sneldrogende hechtvernis
 Samenstelling: koud aangebrachte kleeflaag op basis van polymeerbitumen en vluchtige solventen.

Toepassing

Impregnatie onder de waterafdichting:

- Voor alle ondergronden;
- Op elke helling;
- Onder waterafdichtingen die warm gelast of zelfklevend zijn.

Beschrijving voor het lastenboek

Siplast-Primer, universele, sneldrogende hechtvernis op basis van polymeerbitumen en vluchtige solventen.

De Siplast-Primer kan met de borstel, de rol of gespoten aangebracht worden.

Verbruik: ca. 0,35 l/m² naargelang de ondergrond.

Transport en opslag

De bussen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden. De ongeopende verpakking Siplast Primer is 12 maanden houdbaar.

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25

B-9300 Aalst

België

T: +32 53 72 96 60

E: info.be.icopal@bmigroup.com

bmibelgium.com